

Technisches Merkblatt

Delta Limo Quarzgrundierung

Quarzgrundierung für alle Lehm-, Kalk-, zementhaltige Putze, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk, alte Mineralfarbanstriche und Dispersionswandfarben sowie Raufasertapeten, Gipskartonplatten



Eigenschaften

Verarbeitungsfertige Quarzgrundierung, Hoch diffusionsfähig, schnelltrocknend, matt und deckend.

Zusammensetzung

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Porzellanerde, Marmorgries Weißleim, Zellulosen, Titandioxyd, Konservierungsmittel.

Anwendungsbereich

Quarzgrundierung für alle Lehm-, Kalk-, zementhaltige Putze, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk, alte Mineralfarbanstriche und Dispersionswandfarben sowie Raufasertapeten, Gipskartonplatten, HWF-Platten. Ideal für feuchte Räume. Verleiht uneinheitlichen Untergründen eine gleichmäßige Grundstruktur und glatten Oberflächen eine feinkörnige, griffige Oberfläche

Verarbeitung

Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Delta Limo ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen. Verarbeitungstemperatur + 8⁰ C für Luft und Untergrund. Probe anlegen

Verbrauch

Ca. 0,25 Liter pro m²; ca. 4 m² pro Liter. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln

Untergrundvorbehandlung

Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen. Nicht haftende Farbreste sind abzubürsten. Stark sandende Untergründe evtl. mit Tiefgrund vorbehandeln. Sehr glatte und wenig saugfähige Untergründe mechanisch aufrauen.

Trocknung

Trocknung nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

Verpackungen

5 & 10 Liter

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Delta-Limo eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Hinweise

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Stand 01.07.2016

eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied

Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20

www.eiwa-lehmbau.de