



## Eigenschaften

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich. Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch eine hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine matte, mehrfache, überstreichbare Wandoberflächen.

## Zusammensetzung

Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Titandioxid, Celluloseether. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

## Anwendungsbereich

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, wie z. B. Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Lehmputz usw.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. Stark saugfähige, nicht grundierte Oberflächen vornässen. Die Kalkfarbe gut durchrühren. Je nach Untergrund 2 - 3 Anstriche. Erstanstrich unverdünnt oder mit bis zu 20% Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei Folgeanstrichen ebenfalls vornässen. Unverdünnt, oder bei Bedarf mit bis zu 20% Wasser verdünnt auftragen. Hohe Umgebungstemperatur erhöht den Wasserbedarf.

## Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und frei von Ausblühungen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen. Sandende und sehr saugfähige Oberflächen mit Grundierung vorbehandeln.

## Verbrauch

1 Ltr. reicht für ca. 5 – 8 m<sup>2</sup> pro Anstrich. Der Verbrauch liegt bei ca. 150 ml/m<sup>2</sup>.

## Trocknung

Trocknung nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

## Verpackungen

5 & 10 Liter

## Farbtöne

Standard: weiß; matt. Abtönbar mit kalkechten Farbpigmenten

## Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

## Sicherheitshinweise

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden. Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

## Deklaration

.Wassergefährdungsklasse WGK 1

## Hinweise

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Stand 01.07.2016

**eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied**

**Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20**

[www.eiwa-lehmbau.de](http://www.eiwa-lehmbau.de)