

# **Technisches Merkblatt** **eiwa Lehmoberputz**

Im BigBag Trocken bis gering Erdfeucht



## **Technische Eigenschaften**

Holzkonservierend, feuchtigkeitsregulierend, dampfdiffusionsfähig, wärmedämmend, schalldämmend, wärmespeichernd, wärmeregulierend

## **Werkstoffbasis**

verschiedene Lehme, Sand

## **Anwendungsbereich**

Im gesamten Innenbereich, sowie wassergeschützten Außenbereich.

Alle zu schützenden Teile (Fenster, Holz, Türen, usw.) sind mit geeigneten Folien abzudecken

## **Aufbereitung**

Mit Quirl oder von Hand

Mit sauberem Anmischwasser aufrühren und verarbeiten bei mind. + 5 °C

## **Verarbeitung**

Den Untergrund muss mit der passenden Grundierung vorbereitet, Lehmunterputz angefeuchtet und aufgeraut werden 25kg mit ca. 5 l Wasser, je nach Feuchtigkeit, anrühren. Maschinell oder mit Hand zu verarbeiten.

eiwa Lehmoberputz muss bei Schichtdicken von mehr als 5mm mehrlagig aufgebracht werden, die jeweils untere Lage ist aufzurauen. Vor jeder weiteren Lage vornässen.

Armierungsgewebe, falls im Lehmunterputz nicht vorhanden, vollflächig einbetten.

Nach dem Putzauftrag wird die Oberfläche mit der h-Kartätsche Lot und waagrecht abgezogen und

die Oberfläche mit Holzbrett, Glättkelle, Schwammbrett ab gefilzt, oder mit Pinsel, Quast überarbeitet.

Nach Trocknung kann eiwa Lehm- oder Kalkfarbe aufgetragen werden

## **Verbrauch**

1t / ca. 130 m<sup>2</sup> bei 5 mm Putzstärke.

## **Auftragsstärke**

Einlagig bis 5mm, bei Stärke über 5mm mehrlagig aufbringen

## **Trocknung**

Je nach Witterung.

Überarbeitbar in der Regel nach 24 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

## **Verpackungen**

BigBag a 1,25t

## **Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

## **Sicherheitshinweise**

Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

## **Entsorgung**

Reines Naturprodukt & darf daher im Hausmüll entsorgt werden.

## **Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## **Hinweise**

Unbedingt Probefläche anlegen

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrengut

Stand 01.07.2016

**eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied**

**Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20**

**[www.eiwa-lehmbau.de](http://www.eiwa-lehmbau.de)**