**Technisches Merkblatt**

# eiwa Lehmunterputz

Im BigBag Trocken bis gering Erdfeucht

**Technische Eigenschaften**

Holzkonservierend, feuchtigkeitsregulierend, dampfdiffussionsfähig, wärmedämmend, schalldämmend, wärmespeichernd, wärmeregulierend

**Werkstoffbasis**

verschiedene Lehme, Sand

**Anwendungsbereich**

Im gesamten Innenbereich, sowie wassergeschützten Außenbereich.
Alle zu schützenden Teile (Fenster, Holz, Türen, usw.) sind mit geeigneten Folien abzudecken

**Aufbereitung**

Mit Quirl oder von Hand
Mit sauberem Anmischwasser aufrühren und verarbeiten bei mind. + 5 °C

**Verarbeitung**

Den Untergrund muss mit der passenden Grundierung vorbereitet werden
25 Sack mit ca. 5 l Wasse, je nach Feuchtigkeit, anrühren. Maschinell oder mit Hand zu verarbeiten.
eiwa Lehmunterputz muss bei Schichtdicken von mehr als 1,5 cm mehrlagig aufgebracht werden, die jeweils untere Lage ist aufzurauen. Vor jeder weiteren Lage vornässen.
Armierungsgewebe vollflächig einbetten. Vereinzelt auftretende Schwundrisse im Unterputz stellen keine Mängel dar und können mit einem Oberputz überarbeitet werden.

**Verbrauch**

1t / ca. 130 m² bei 5 mm Putzstärke.

**Auftragsstärke**

**E**inlagig bis 15mm, bei Stärke über 15mm mehrlagig aufbringen

**Trocknung**

Je nach Witterung.
Überarbeitbar in der Regel nach 24 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

**Verpackungen**

BB a 1,25t

**Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

**Sicherheitshinweise**

Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

**Entsorgung**

Reines Naturprodukt & darf daher im Hausmüll entsorgt werden.

**Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Hinweise**

Unbedingt Probefläche anlegen
Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.
Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrengut

Stand 01.07.2016

**eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied**
**Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20**
**www.eiwa-lehmbau.de**