

# **Technisches Merkblatt**

## **Minera Lehmstreichputz**

**Lösemittelfreier, dauerelastischer Wand- und Deckenanstrich  
mit einer feinen Textur für den Innenbereich.**



### **Eigenschaften**

Minera Lehmstreichputz ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Er trägt auf diese Weise zu einem gesunden Raumklima bei. Er wirkt antistatisch, ist nass deckend und lässt sich nahezu tropf- und spritzfrei verarbeiten. Durch einen sehr hohen Festkörpergehalt besitzt die Farbe ein sehr gutes Füll- und Deckvermögen.

### **Zusammensetzung**

Wasser, Lehm, Kreide, Porzellanerde, Safloröl, Zellulose, Titandioxid, Konservierungsmittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

### **Anwendungsbereich**

Auf alle Lehm-, Kalk-, zementhaltige Putze, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk, alte Mineralfarbanstriche und Dispersionswandfarben sowie Raufasertapeten, Gipskartonplatten, HWF-Platten. Ideal für feuchte Räume. Verleiht uneinheitlichen Untergründen eine gleichmäßige Grundstruktur und glatten Oberflächen eine feinkörnige, griffige Oberfläche

### **Verarbeitung**

Der Auftrag kann im Streich- oder Rollverfahren erfolgen. Minera Lehmstreichputz ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen. Verarbeitungstemperatur + 8<sup>0</sup> C für Luft und Untergrund. Probe anlegen

### **Verbrauch**

Ca. 0,25 Liter pro m<sup>2</sup>; ca. 4 m<sup>2</sup> pro Liter. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln

### **Untergrundvorbereitung**

Bei allen fremdartigen, mineralischen & saugfähigen Untergründen Lehmhaftgrund-A vorstreichen und durchtrocknen lassen. Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen. Nicht haftende Farbreste sind abzubürsten. Stark sandende Untergründe evtl. mit Tiefgrund vorbereiten. Sehr glatte und wenig saugfähige Untergründe mechanisch aufrauen.

### **Trocknung**

Trocknung nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

### **Verpackungen**

5 & 10 Liter

### **Farbtöne**

Weiß; Abtönbar mit Volltonfarben oder Erdpigmenten

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### **Lagerung**

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

### **Sicherheitshinweise**

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### **Entsorgung**

Putzreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

### **Hinweise**

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Stand 01.07.2016